

## Treillis 4x4

Le treillis de 4x4 mm agit en tant qu'armature, renforçant les enduits intérieurs, prévenant la formation de fissures, et adapté aux enduits synthétiques et naturels comme l'argile et la chaux.

## Wapeningsgaas 4x4

Het 4x4 mm gaas fungeert als wapening, versterkt de binnenpleisters, voorkomt scheurvorming en is geschikt voor zowel synthetische als natuurlijke pleisters zoals klei en kalk.

## Armierungsgewebe 4x4

Das 4x4 mm Gitternetz wirkt als Bewehrung, verstärkt die Innenputze, verhindert Rissbildung und eignet sich für sowohl synthetische als auch natürliche Beschichtungen wie Lehm und Kalk.

## Fiberglass mesh 4x4

The 4x4 mm mesh acts as reinforcement, strengthens interior coatings, prevents cracking, and is suitable for both synthetic and natural coatings such as clay and lime.



FR	NL	DE	EN	
Treillis 4x4	Wapeningsgaas 4x4	Armierungsgewebe 4x4	4x4 fiberglass mesh	
Composition	Samenstelling	Zusammensetzung	Composition	Type E glass fibers
Longueur	Lengte	Länge	Length	50m (±1%)
Largeur	Breedte	Breite	Width	100cm / 25cm / 10cm (±1%)
Maillage	Maaswijdte	Maschenweite	Mesh size	4,0 (±0.5) mm x 4,5 (±0.5) mm
Poids du tissu traité	Gewicht van behandeld weefsel	Gewicht des behandelten Gewebes	Treated fabric weight	165 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Teneur en matières organiques	Gehalte organische stoffen	Organischer Substanzgehalt	Organic content	20% (±4%)
Résistance moyenne à la traction (MD / CMD -treillis)	Gemiddelde treksterkte (MD / CMD - gaas)	Mittlere Zugfestigkeit (MD / CMD - Gitter)	Average tensile strength (MD / CMD - warp / weft)	1800 N/5 cm 2100 N/5 cm
Allongement (MD / CMD - treillis)	Verlenging (MD / CMD - gaas)	Dehnung (MD / CMD - Gitter)	Elongation (MD / CMD - warp / weft)	3,0 - 4,0%
Résistance moyenne à la traction après vieillissement (MD / CMD - treillis)	Gemiddelde treksterkte na veroudering (MD / CMD - gaas)	Mittlere Zugfestigkeit nach Alterung (MD / CMD - Gitter)	Average tensile strength after ageing (MD / CMD - warp / weft)	>1000 N/5cm
Allongement après vieillissement (MD / CMD - treillis)	Rek na veroudering (MD / CMD - gaas)	Dehnung nach Alterung (MD / CMD - Gitter)	Elongation after ageing (MD / CMD - warp / weft)	2,0 - 3,5% / 3,0 - 4,0%
Réaction au feu	Brandgedrag	Brandverhalten	Reaction to fire	F